


安耐康系统抗化学腐蚀表

化学物质	金覆 DA / SA	金覆CP+ /CL+ CP+AC / CL+AC	化覆 SC	化覆 XC	土覆 DQ
醋酸... 0 - 5%	E	E	G	E	E
醋酸... 5 - 10%	E	E	G	E	G
醋酸... 10 - 20%	G	G	NR	G	NR
丙酮	G	G	NR	G	G
氢氧化铵... 10%	E	E	E	E	E
氢氧化铵... 30% Aviation Fuel	G	G	E	E	G
制动液	E	E	E	E	E
丁醇	E	E	G	E	G
丁基溶纤剂	E	E	E	E	E
氯化钙	E	E	E	E	E
四氯化碳	G	G	G	G	G
氯仿	G	G	NR	G	G
原油	E	E	E	E	E
柴油	E	E	E	E	E
乙醇	G	G	G	E	G
乙二醇	E	E	E	E	E
汽油	E	E	E	E	E
正庚烷	E	E	E	E	E
正己烷	E	E	E	E	E
盐酸... 0 - 10%	E	E	E	E	E
盐酸... 10 - 20%	G	G	E	E	G
煤油	E	E	E	E	E
乳酸... 0 - 10%	G	G	G	E	G
甲醇	G	G	G	G	G
甲基酮(M.E.K.)	G	G	NR	G	G
矿物油	E	E	E	E	E
石脑油	E	E	E	E	E
硝酸... 0 - 10%	E	E	G	E	G
硝酸... 10 - 20%	G	G	G	E	G
苯酚	NR	NR	NR	G	NR
磷酸... 0 - 5%	E	E	G	E	E
磷酸... 5 - 10%	G	G	G	E	G
磷酸... 10 - 20%	G	G	G	E	G
磷酸... 20 - 50%	NR	NR	NR	E	NR
氯化钾	E	E	E	E	E
丙醇	E	E	E	E	G
异丙醇	E	E	E	E	G
特种液压油	E	E	G	E	E
氯化钠	E	E	E	E	E
氢氧化钠... 0 - 50%	E	E	E	E	E
硫酸... 0 - 10%	E	E	E	E	E
硫酸... 10 - 20%	G	G	E	E	E
硫酸... 20 - 50%	NR	NR	G	E	G
硫酸... 50 - 98%	NR	NR	NR	E	NR
单宁酸	G	G	G	E	E
甲苯	G	G	NR	E	G
变压器油	E	E	E	E	E
三氯乙烯	G	G	NR	G	G
二甲苯	E	E	G	E	E

注: 'E' = 极好; 'G' = 好; 'NR' = 不推荐使用



修复 - 无需更换™

ENECON® 安耐康
www.enecon.cn

修复材料和维护技术专家

E-Mail: china@enecon.com

6 Platinum Court · Medford, NY 11763-2251